

## Passiveermiddel RP

**Roestvaststaal heeft zijn corrosiewerende eigenschappen te danken aan een microscopisch dunne oxide laag. Dit is de passieve laag. Noodzakelijk voor de vorming van de passieve laag is een schone oppervlakte die vrij is van vreemdmetalen welke door beitsproducten zijn verwijderd. Door het gebruik van passieveermiddel wordt in korte tijd de passieve laag hersteld en zal naarmate de tijd verstrijkt dikker worden. Na het passiveren ontstaat een optisch schoon uiterlijk.**

Het passieveermiddel RP kan d.m.v. een kwast, door verneveling of door dompelen worden gebruikt. De inwerktijd bedraagt minimaal 20 min. Na de inwerktijd afspoelen met koud water, eventueel met een hoge druk reiniger.

De passieve laag is 0,06 – 0,08 µm dun (ter vergelijking een menselijke haar is 70 – 170 µm dik)

### Passiveermiddel RP

reinigt en passivert in één behandeling  
zeer geschikt als periodiek reinigingsproduct in combinatie met de Plus 1000 of Plus 3000

Verbruik : 1 kg voor ca. 6 – 10 m<sup>2</sup>  
Inwerktijd : ca. 20 – 30 min bij 15-22°C  
Nabehandeling : afspoelen met hogedruk reiniger  
Resultaat : optisch schone oppervlakte



Niet gebruiken en opslaan bij hoge temperaturen. Test het product voor gebruik. Raadpleeg de etikettering op de verpakking voor gebruik.

Alle hierin vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre voor ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien de toepassing buiten onze controle ligt kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

*De Pelox beitsprodukten zijn vrij van chloride en zoutzuur.*

**Sir John b.v.**  
Zuidbaan 511  
NL-28141 MD Moordrecht  
T. +31-182-396931  
F. +31-182-396937  
E. info@sir-john.nl  
W. www.sir-john.nl