

# PELOX BEITSPRODUKTEN VOOR EDELSTALEN

## BEITSPASTA

voor de behandeling van lasnaden en verwijdering van plaatselijke corrosie.

<b>TS-VF</b>	Verwijdert lichte oxidehuid en verkleuringen van edelstalen. b.v. 304S / 1.4301; 316S / 1.4401	Verbr.: 200-350 stm/kg Beitstijd: 60-180 min.
<b>TS-K 2000</b> <b>TS-W</b> <b>TS-R</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. Bijzonder geschikt bij hogere werkstuk temperaturen. b.v. 304S / 1.4301; 316S / 1.4401; 316L / 1.4571	Verbr.: 150-250 stm/kg Beitstijd: 10-180 min.
<b>TS-K green</b>	Korte reaktietijd en reukloos. Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. Geschikt voor alle austenitische chroom-nikkel stalen.	Verbr.: 150-250 stm/kg Beitstijd: 10-45 min.
<b>TS Extra</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. b.v. 316S / 1.4401; 317LN / 1.4439; 316Ti / 1.4571 321S / 1.4541	Verbr.: 120-250 stm/kg Beitstijd: 60-180 min.
<b>TS Super Plus</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. b.v. 316 / 1.4401; 317LN / 1.4439; 316 LN / 1.4429 316Ti / 1.4571 Speciaal produkt voor gebruik bij hooggelegeerde werkstoffen en speciale werkstoffen zoals Duplex en Inconell en Hastelloy.	Verbr.: 120-200 stm/kg Beitstijd: 30-180 min.

## SPROEIBEITSEN

voor de behandeling van vlakken en lasnaden in een behandeling van apparaten en konstrukties.

<b>SP-VF</b>	Verwijdert lichte oxidehuid en verkleuringen van edelstalen. b.v. 304 / 1.4301; 316Ti / 1.4401; 321 / 1.4541	Verbruik: 4-6 m2/kg Beitstijd: 30-180 min.
<b>SP-K 3000</b> <b>SP-K 3000 extra</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. Voorkomt "wolken, vlekken en strepen". b.v. 304S / 1.4301; 321S / 1.4541; 316L / 1.4571 317LN / 1.4439	Verbruik: 2-4 m2/kg Beitstijd: 30-180 min.
<b>SP-K 225</b> <b>SP-K Extra</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. b.v. 321S / 1.4541; 316L / 1.4571; 316LN / 1.4429 317LN / 1.4439; Inconell Alloy 600 / 2.4816	Verbruik: 2-5 m2/kg Beitstijd: 30-240 min.
<b>SP-K Super Plus</b> <b>SP-K Speciaal</b> <b>SP-K 10/15</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van edelstalen. b.v. 316 LN / 1.4429; 317L / 1.4439; 316Ti / 1.4571 Speciaal produkt voor gebruik bij hooggelegeerde werkstoffen en speciale werkstoffen zoals Duplex en Inconell en Hastelloy.	Verbruik: 1-3 m2/kg Beitstijd: 60-480 min.

Sir John b.v.  
Jan Tinbergenstraat 13  
2811 DZ Reeuwijk  
Tel. 0182-396931  
Fax. 0182-396937

**Let's make it beautiful your STAINLESS STEEL**

# PELOX BEITSPRODUKTEN VOOR EDELSTALEN

## PASSIVEERMIDDEL

voor gebruik op vlakken en in baden.

<b>RP</b> <b>RP Gel</b>	Zorgt voor een corrosie beschermende oxidehuid na iedere oppervlaktebehandeling bij alle austenitische chroom-nikkel stalen.	Verbruik: 4-10 m <sup>2</sup> /kg Tijd: min. 20 min.
----------------------------	--	---

## BADBEITS

voor gebruik in baden, circulatiesystemen en besproeiing.

<b>T 100</b> <b>T 100 Konc.1:1</b>	Verwijdert verkleuringen, verbrandingen en roest van alle beitsbare edelstalen. Wordt gebruikt voor beitsbaden, circulatiesystemen en voor besproeiing. b.v. 301S / 1.4301 tot 317LN / 1.4439 321S / 1.4541; 316Ti / 1.4571; 316LN / 1.4429	Tijd: 30-180 min. Afhankelijk van beitsbad sterkte.
---------------------------------------	--	--

## NEUTRALISATIEMIDDEL

<b>HD</b>	Neutralisatiemiddel voor zuur, beits, reinigings- en passiveringsproducten. Na neutraliseren is het niet toegestaan het afvalwater te lozen op het riool. Raadpleeg hiervoor de plaatselijke verordeningen.	Verbruik: 1 ltr op 1 kg zuur.
-----------	--	-------------------------------

## FLÄCHENREINIGERS

reinigings- en onderhoudsproducten voor Edilstalen.

<b>FR-D</b> <b>FR-D Speciaal</b>	Oppervlakte reiniger voor alle r.v.s. soorten, chroom, koper, nikkel en aluminium. Verwijdert corrosie en vliegroest.	Verbruik: 8-12 m <sup>2</sup> /kg Tijd: 15-120 min. Bij aluminium, koper etc.
<b>"P" Speciaal</b>	Vlakkenbeits voor lichte las verontreinigingen, vliegroest en corrosie.	Tijd: 5-20 min.
<b>P-AL</b>	Reinigingsprodukt voor aluminium oppervlakken. Verwijdert lasnaad verontreinigingen. Aluminiumbeits.	Verbruik: 8-12 m <sup>2</sup> /kg Tijd: 5-20 min.
<b>AR</b> <b>AR Speciaal</b>	Krachtige ontvetter op waterbasis.	Verbruik: 10-15 m <sup>2</sup> /kg Tijd: 10-60 min.

## UNIVERSEEL REINIGER

voor de verwijdering van verontreinigingen.

<b>Plus 1000</b>	Universeel reiniger voor r.v.s., aluminium en koper, heeft een lichte conserverende werking.	Gelijkmatig opbrengen met vochtige spons.
<b>Plus 3000</b>	Reinigt en polijst in één handeling sterk verontreinigde oppervlakken in industrieel gebruik. Biologisch afbreekbaar.	Na inwerken met een vochtige spons afnemen.

Sir John b.v.  
Jan Tinbergenstraat 13  
2811 DZ Reeuwijk  
Tel. 0182-396931  
Fax. 0182-396937

**Let's make it beautiful your STAINLESS STEEL**

# PELOX BEITSPRODUKTEN VOOR EDELSTALEN

## REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUKTEN

voor de "finishing touch".

<b>RVS Glans Clean</b>	Reinigt, ontvet en beschermt r.v.s. Geeft een tijdelijke bescherming tegen o.a. vingerafdrukken. Zowel in spuitbus als vloeibaar te verkrijgen.	Opbrengen en met een doek nawrijven.
<b>Edelstaalspray</b>	Corrosiebestendige edelstaallaag op alle metalen. Hoge bestendigheid tegen agressieve stoffen, geeft de oppervlakte een metalen glans. Bevat Cr, Ni, Mo.	Dun en gelijkmatig op de oppervlakte aanbrengen.
<b>RVS Multi Oil</b>	Beschermingsolie voor conservering en reiniging van alle metalen. Voorkomt roest en oxidatie.	Onverdund aanbrengen.
<b>Mark Remover</b>	Voor het verwijderen van markeerstift, verf- en stempeleafdrukken op r.v.s. op aluminium. Biologisch afbreekbaar, niet brandbaar.	Bevat geen oplosmiddel.
<b>Economic</b>	Vingerafdrukverwijderaer, laat een schone- en droge oppervlakte na. Ontvet sterk, verwijdert tevens las-sprays en overige verontreinigingen.	Zuinig in gebruik.

## EQUIPMENT EN TOEBEHOREN

om het werken met de Pelox producten makkelijk, veilig en eenvoudig te maken.

<b>Beitskwasten</b>	Zuurbestendige beitskwasten om de beitspasta op de lasnaden aan te brengen. In 1, 1½ en 2 inch.	Na gebruik goed schoon spoelen.
<b>Polyspray P-DZ</b>	Zuurbestendige spray voor het aanbrengen van sproei-beits, reinigingsproducten en passieveermiddel op kleine oppervlakken.	In 1½ en 5 ltr inhoud te verkrijgen.
<b>Sproei-beitspomp PS-A</b>	Lage druk pompen voor het aanbrengen van sproei-beits. Speciaal voor gebruik bij grotere oppervlakken. Voorzien van zuurbestendige pomp en lans.	In junior en senior uitvoering.
<b>Beschermende kleding</b>	Een totaal programma zuurbestendige kleding, zoals handschoenen, overalls, laarzen, beitsvoorschoten en gezichtsmaskers om het werken met beitsproducten en andere reinigingsproducten zo veilig mogelijk te maken.	Uitgebreid programma op aanvraag te verkrijgen.
<b>Testsets</b>	Palladiumchloride testset voor het bepalen van de passiviteit, Molybdeen testset voor het verschil 304 316, en een Ferroxyll testset voor het aantonen van ijzer op de oppervlakte, controle op de beitskwaliteit.	
<b>Beitsafvalwater installatie</b>	Volledig geautomatiseerd systeem voor het neutraliseren van beitsafvalwater. Het verwerken en lozen geschied volgens de huidige lozingsnorm.	Uitgebreide brochure is op aanvraag te verkrijgen.

Sir John b.v.  
Jan Tinbergenstraat 13  
2811 DZ Reeuwijk  
Tel. 0182-396931  
Fax. 0182-396937

**Let's make it beautiful your STAINLESS STEEL**

# PELOX BEITSPRODUKTEN VOOR EDELSTALEN

Sir John b.v.  
Jan Tinbergenstraat 13  
2811 DZ Reeuwijk  
Tel. 0182-396931  
Fax. 0182-396937

**Let's make it beautiful your STAINLESS STEEL**